



Страница продукта
на сайте



Манодил Про

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА ДЛЯ КОНСТРУКЦИОННЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ

ОПИСАНИЕ

Гомогенная лента на основе термопластичного эластомера для гидроизоляции швов, стыков и трещин в строительных конструкциях, подверженных динамическим нагрузкам и находящимся в условиях воздействия значительного гидростатического давления. Обладает высокими физико-механическими характеристиками и химической стойкостью. Приклеивается к основанию при помощи специального эпоксидного клея Манопокс 331.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Гидроизоляция внешних и внутренних швов, стыков и трещин, подверженных динамическим нагрузкам и/или высокому гидростатическому давлению:

- в транспортных сооружениях;
- в гидротехнических сооружениях;
- в промышленных и гражданских зданиях;
- в сооружениях водоочистки и водоснабжения;
- в подземных сооружениях.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокие физико-механические характеристики;
- Высокая химическая стойкость;
- Широкий диапазон температуры эксплуатации;
- Высокая водонепроницаемость;
- Высокая стойкость к УФ-излучению и воздействию атмосферных осадков;
- Простота монтажа;
- Возможность применения в контакте с питьевой водой.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Подготовка поверхности

Основание должно быть чистым и структурно прочным. Для удаления разрушающихся частей, следов краски, выцветания, масел, цементного молока необходимо произвести пескоструйную обработку. Затем очистить поверхность от пыли при помощи сжатого воздуха. Металлические поверхности также необходимо очистить от следов ржавчины, масел и краски при помощи пескоструйной обработки (требования SA 2 ½) желательно до «чистого» металла. Перед нанесением на свежий бетон, необходимо дать ему выстояться не менее 28 дней. При применении материалов температура должна быть не ниже +5°C.

Приготовление клея Манопокс 331

Компоненты смешиваются в рекомендованном соотноше-

нии низкоскоростным миксером (100-150 об/мин) до однородной массы. Смешивание следует производить не менее 3 минут. Компоненты заранее дозированы для удобства смешивания; если требуется смешать меньшее количество состава, следует проводить взвешивание компонентов на весах с точностью до 0,1 кг. При необходимости допускается добавить загуститель Манопокс Тикс в количестве до 1-2% по массе. Более подробную информацию о свойствах и технологии применения клея можно найти в ТО Манопокс 331.

Нанесение

На подготовленную поверхность по краям шва с помощью шпателя наносят слой эпоксидного клея Манопокс 331 толщиной около 2 мм и шириной на 1 см больше ширины ленты Манодил Про, при этом необходимо следить, чтобы клей не попадал в полость шва.

В случае если раскрытие шва менее 1 см, следует оставить чистый участок, прилегающий к шву, шириной 2 см. Далее в течение 40 минут после нанесения клея Манопокс 331 чистую и сухую ленту Манодил Про монтируют на шов, выдавливая воздух и излишки клея валиком.

Соединение ленты

T-образные и крестообразные элементы, выполняются с помощью сварки горячим воздухом. Перехлест между краями ленты при сварке должен быть не менее 5 см. Перед сваркой края ленты должны быть зачищены до шероховатости и обезжирены. Сварка производится следующим образом: направленной струей горячего воздуха края ленты размягчаются и с усилием прокатываются специальным валиком.

Лента Манодил Про толщиной 1 мм сваривается при максимальной температуре 300 °C, толщиной 2 мм при максимальной температуре 350 °C.

Далее поверх краев ленты Манодил Про наносится слой клея Манопокс 331, используя излишки выдавленные валиком, при этом толщина слоя должна уменьшаться в сторону центра ленты.

В случае если раскрытие шва до 1 мм, допускается покрытие всей поверхности ленты клеем.

Очистка

Инструменты и оборудование должны быть вымыты Манопокс Клинер сразу после применения. Схватившийся раствор может быть удален только механическим способом.

РАСХОД

Примерный расход клея Манопокс 331 можно рассчитать по формуле:

$$R = 120 \cdot K_p \cdot K_t \cdot (c-h), \text{ г/м.п.}$$

Где,

K_p - коэффициент, учитывающий ориентацию плоскости, на которую монтируется лента Манодил Про.

- для горизонтальной плоскости
 $K_p = 0,9$;
- для вертикальной и потолочной
 $K_p = 1,0$.

K_t - коэффициент, учитывающий толщину ленты Манодил Про.

- для ленты толщиной 1 мм -
 $K_t = 1$;
- для ленты толщиной 2 мм -
 $K_t = 1,3$.

c - ширина ленты Манодил Про, см.
 h - ширина раскрытия шва, см.

Для швов и стыков шириной раскрытия менее 2 см принимается равным $h = 2$.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1. Физические и физико-механические свойства Манодил Про.

Параметры	Показатели	
Состав	Термопластичный эластомер	
Диапазон рабочих температур	От -50°C до +90°C	
Цвет	Серый	
Толщина, мм	1,0	2,0
Ширина, мм	150; 200; 250; 300; 500	150; 200; 250; 300; 500; 1000
Длина, м	20	
Масса 1 м ² , г/м ²	950	1890
Твердость, Шор А	~94	
Водонепроницаемость, МПа, DIN EN 1928 (Version D) 7 суток	≥0.4	
Предел прочности при растяжении в продольном направлении, МПа, DIN EN ISO 527-3	12,0	10,7
Предел прочности при растяжении в поперечном направлении, МПа, DIN EN ISO 527-3	12,1	11,2
Относительное удлинение при разрыве в продольном направлении, %, DIN EN ISO 527-3	392	393
Относительное удлинение при разрыве в поперечном направлении, %, DIN EN ISO 527-3	992	796
Нагрузка при 25% удлинении в продольном направлении, Н/мм, DIN EN ISO 527-3	4,0	7,9
Нагрузка при 25% удлинении в поперечном направлении, Н/мм, DIN EN ISO 527-3	4,5	8,9
Стойкость к УФ-излучению, DIN EN ISO 4892-2	Соответствует	

ГАРАНТИИ

Информация, изложенная в данном техническом описании, получена на основании лабораторных испытаний и библиографического материала. Компания ГИДРОЗО оставляет за собой право вносить изменения в описание без предварительного предупреждения. Использование данной информации не по назначению возможно только с письменного разрешения компании ГИДРОЗО. Данные по расходу, физическим показателям, производительности и технологии основываются на нашем опыте работы с материалом. Показатели могут варьироваться в зависимости от рабочих и погодных условий. Для получения точных данных следует провести испытания непосредственно на строительной площадке, ответственность за проведение испытаний берет на себя покупатель. Гарантии компании не могут превышать стоимости купленного продукта. За дополнительной информацией просьба обращаться в Технический отдел компании ГИДРОЗО. Эта версия документа полностью заменяет предыдущее описание.



Товар
сертифицирован
ГОСТ ИСО 9001-2011

МОСКВА
+7 (495) 660-96-27

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
+7 (812) 240-06-88

КАЗАНЬ
+7 (843) 238-48-04

ЕКАТЕРИНБУРГ
+7 (343) 287-08-22

ПЕРМЬ
+7 (905) 860-03-31

РОСТОВ-НА-ДОНУ
+7 (863) 300-49-00

ГИДРОЗО®